



PRODUKTINFORMATION



PRODUCT INFORMATION



PRODUKTINFORMATION



PRODUCTINFORMATIE



INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

FESTER PREMIUM FUGENSAND


SOLID PREMIUM JOINTING SAND

PREMIUM SABLE DE JOINTOIMENT SOLIDE

MASSIEF PREMIUM VOEGZAND

ARENA MACIZA PREMIUM PARA JUNTAS

SABBIA SOLIDA PER GIUNTI PREMIUM



FESTER PREMIUM FUGENSAND



FUGLI® FESTER PREMIUM FUGENSAND ist ein, aufgrund seines PH-Wertes und des festen Gefüges, unkrauthemmender Fugensand auf Basis überwiegend natürlicher Rohstoffe und härtet nach der Aktivierung mit Wasser aus. FUGLI® FESTER PREMIUM FUGENSAND ist dauerhaft wasserdurchlässig und erfüllt alle Anforderungen des AgBB-Schemas, nach Prüfung durch das eco-Institut in Köln. Dank der unkomplizierten und schnellen Verarbeitung eignet sich der FUGLI® FESTER PREMIUM FUGENSAND ideal für schmale Fugen (1–4 mm), insbesondere bei Verbundsteinpflaster, auf Terrassen und Einfahrten mit Pkw-Belastung. Das Bindemittel sorgt dafür, dass sich kleine Fugenisse durch den Kontakt mit Wasser von selbst reparieren. FUGLI® FESTER PREMIUM FUGENSAND ist in den Farben natur, steingrau und basalt erhältlich. Farbe siehe Deckel.

WICHTIGE HINWEISE FÜR IHR PROJEKT

Der Untergrund sollte entsprechend der zu erwartenden Verkehrsbelastung aufgebaut werden. Die Vorschriften und Merkblätter für die Herstellung von Pflasterflächen sind zu beachten. Spätere Belastungen dürfen keine Setzungen der Fläche sowie lockere Steine hervorrufen. Nicht in „Dauernassbereichen“ einsetzen (Schwimmbäder, Brunnen, Ablaufrinnen, Tropfkanten etc.), da sich der Fugensand bei dauernder Wasserdurchlässigkeit bzw. stehendem Wasser langsam auflöst. Nur bei wasserdurchlässigem Oberbau (Bettung und Tragschicht) oder einem Gefälle von mindestens 2 % verwenden. Die komplette Fuge muss frei von Wurzelwerk und organischen Bestandteilen sein um zu verhindern, dass im Untergrund vorhandenes Unkraut nachwächst. Hierfür geeignete Mittel/Methoden anwenden. Der Fugensand sollte auf mindestens $\frac{1}{3}$ der Steinhöhe eingearbeitet werden. Der Untergrund muss trocken sein und die Temperatur mindestens 5 °C betragen.

VERARBEITUNG

Verarbeiten: Den Fugensand auf das trockene Pflaster schütten und mit einer Schaufel vermischen, um eine optimale Körnungsmischung zu erhalten. Mit einem Besen in die Fugen einarbeiten. Die Einarbeitung sollte immer diagonal zur Fuge erfolgen, um ein optimales Verfüllen der Fuge zu gewährleisten. Den Fugensand bis zur Oberkante des Pflasters auffüllen. Bei Neubau empfehlen wir die Verdichtung mit einer Rüttelplatte, sofern der Pflaster-/Plattenbelag für Rüttelplatten geeignet ist. Gegebenenfalls Schutzmatte verwenden. Im Anschluss die Fugen erneut auffüllen. Die Pflasterfläche sorgsam mit einem feinen Haarbesen abkehren, bis keine Sandreste mehr auf der Steinoberfläche vorhanden sind. **PROFI-TIPP:** Auf einigen porösen und/oder dunklen Oberflächen kann es schwierig sein, alle Produktreste vollständig zu beseitigen. Um jegliche Rückstände von der Steinoberfläche zu entfernen, sollte ein Laubbläser verwendet werden. Sollte dennoch ein leichter Rückstand auf der Steinoberfläche sichtbar bleiben, verschwindet dieser durch Bewitterung im Laufe der Zeit. Anschließend die Fugen mit einer Spritze/Brause, auf feinen Sprühnebel eingestellt, nässe. Die Fuge wird so lange befeuchtet, bis diese kein Wasser mehr aufnimmt. Diesen Vorgang nach ein bis zwei Stunden wiederholen. **Hinweise:** Rinnsale vermeiden. Keine Gießkanne verwenden. Die Fläche kann am nächsten Tag mit einem groben Besen abgekehrt werden, um eventuelle Sandreste zu entfernen.

FUGENINSTANDHALTUNG

Es ist stets darauf zu achten, dass sich keine organischen Bestandteile (z.B. Erde) auf der Fugenoberfläche befinden. Verrottendes Laub oder Gras ist regelmäßig von der Steinoberfläche und aus der Fuge zu entfernen. Handelsübliche Algen- und Moosentferner sind als Reinigungshilfe möglich. Um Unkrautdurchwuchs und Pfasterschiebungen erfolgreich vorzubeugen, ist ein regelmäßiges Auffüllen der Fugen bis zur Oberkante des Pflaster-/ Plattenbelages notwendig. Beste Ergebnisse werden durch das vollständige Verfüllen der Fuge erzielt. Der Fugensand wird plastisch, wenn er nass wird, sodass evtl. aufgetretene Setzrisse oder kleine Beschädigungen mit einem Fugeisen geglättet und beseitigt werden können.

ALLGEMEINE HINWEISE NACH DER VERARBEITUNG

In Feuchtigkeitsperioden kann es beim Trocknungsvorgang vorübergehend zu weißlichen Randverfärbungen des Pflasters kommen. Diese verwittern im Laufe der Zeit oder können im Regelfall mit Wasser leicht gereinigt werden. Nicht für die Reinigung mit Hochdruckreiniger geeignet. Die Fläche ist nach 24–48 Stunden belastbar. Im Zweifelsfall legen Sie bitte vor der Gesamtfertigung eine Musterfläche an. Wasserspeicherndes Moos, Laub und Unkraut regelmäßig von der Fugenoberfläche entfernen. Rohstoffbedingt kann die Fuge leicht absanden. Alle Füllstoffe sind Naturprodukte, bei denen natürliche Farbabweichungen auftreten können.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!

Lagerfähig: 24 Monate

Lagerung: Frostunempfindlich, Gebinde vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, Paletten nicht stapeln.

Bitte technisches Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt beachten!

SOLID PREMIUM JOINTING SAND



FUGLI® SOLID PREMIUM JOINTING SAND is a weed-inhibiting joint sand based on predominantly natural raw materials due to its pH value and firm structure and hardens after activation with water. FUGLI® SOLID PREMIUM JOINTING SAND is permanently water-permeable and meets all the requirements of the AgBB scheme, after testing by the eco-Institut in Cologne. Thanks to its uncomplicated and quick application, FUGLI® SOLID PREMIUM JOINTING SAND is ideal for narrow joints (1–4 mm), especially in interlocking paving, on terraces and driveways with car traffic. The binder ensures that small joint cracks repair themselves through contact with water. FUGLI® SOLID PREMIUM JOINTING SAND is available in the colours natural, stone grey and basalt. Colour see cover.

IMPORTANT NOTES FOR YOUR PROJECT

The substrate should be constructed according to the expected traffic load. The regulations and leaflets for the construction of paved surfaces must be observed. Subsequent loads must not cause subsidence of the surface or loose stones. Do not use in „permanent wet areas“ (swimming pools, fountains, drainage channels, drip edges, etc.), as the joint sand will slowly dissolve under constant water load or standing water. Use only with a water-permeable superstructure (bedding and base layer) or a slope of at least 2 %. The entire joint must be free of roots and organic matter to prevent weeds in the subsoil from growing back. Use suitable means/methods for this purpose. The joint sand should be worked in to at least $\frac{1}{3}$ of the stone height. The substrate must be dry and the temperature must be at least 5 °C.

APPLICATION

Application: Pour the jointing sand onto the dry paving and mix with a shovel to obtain an optimal grain mixture. Work it into the joints with a broom. Always work in diagonally to the joint to ensure optimum filling of the joint. Fill the joint sand up to the upper edge of the paving. For new construction, we recommend compacting with a vibratory plate, provided the paving/slab surface is suitable for vibratory plates. Use a protective mat if necessary. Then fill the joints again. Sweep the paved area carefully with a fine hair broom until there are no more sand residues on the stone surface. **PROFESSIONAL TIP:** On some porous and/or dark surfaces, it may be difficult to completely remove all product residue. A leaf blower should be used to remove any residue from the stone surface. However, if a slight residue remains visible on the stone surface, this will disappear over time due to weathering. Then wet the joints with a syringe/sprayer set to a fine spray. The joint is moistened until it no longer absorbs water. Repeat this process after one to two hours. **Note:** Avoid trickles. Do not use a watering can. The surface can be swept the next day with a coarse broom to remove any sand residues.

JOINT MAINTENANCE

Always ensure that there are no organic components (e.g. soil) on the joint surface. Rotting leaves or grass must be regularly removed from the surface of the stone and from the joint. Commercially available algae and moss removers can be used as cleaning aids. To successfully prevent weed growth and pavement shifting, regular backfilling of the joints to the top edge of the pavement/slab surface is necessary. Best results are achieved by completely filling the joint. The joint sand becomes plastic when it gets wet, so that any settlement cracks or small damages that may have occurred can be smoothed out and removed with a jointing iron.

GENERAL NOTES AFTER PROCESSING

During periods of moisture, whitish discolouration of the edges of the paving may occur temporarily during the drying process. These weather over time or can usually be easily cleaned with water. Not suitable for cleaning with high-pressure cleaners. The surface is loadable after 24–48 hours. If in doubt, please lay a sample surface before applying the entire grouting. Regularly remove water-retaining moss, leaves and weeds from the joint surface. Due to the raw material, the joint may slightly sand. All fillers are natural products and natural colour variations may occur.

Keep out of the reach of children!

Storage life: 24 months

Storage: Frost-resistant, protect containers from direct sunlight, do not stack pallets.

Please observe the technical data sheet and safety data sheet!

PREMIUM SABLE DE JOINTOIMENT SOLIDE



Le Sable à joint FUGLI® PREMIUM SABLE DE JOINTOIMENT SOLIDE est un sable à joint désherbant à base de matières premières essentiellement naturelles, en raison de son PH et de sa structure solide, et durcit après activation à l'eau. FUGLI® PREMIUM SABLE DE JOINTOIMENT SOLIDE est durablement perméable à l'eau et répond à toutes les exigences du schéma AgBB, après avoir été testé par l'institut eco de Cologne. Grâce à sa mise en œuvre simple et rapide, le Sable pour joints FUGLI® PREMIUM SABLE DE JOINTOIMENT SOLIDE est idéal pour les joints étroits (1-4 mm), notamment pour les pavés autobloquants, les terrasses et les allées où circulent des voitures. Le liant fait en sorte que les petites fissures des joints se réparent d'elles-mêmes au contact de l'eau. Le Sable pour joints FUGLI® PREMIUM SABLE DE JOINTOIMENT SOLIDE est disponible en couleur naturelle, gris pierre et basalte. Pour la couleur, voir le couvercle.

INDICATIONS IMPORTANTES POUR VOTRE PROJET

Le support doit être construit en fonction de la charge de trafic attendue. Les prescriptions et les fiches techniques pour la réalisation de surfaces pavées doivent être respectées. Les sollicitations ultérieures ne doivent pas provoquer de tassement de la surface ni de pierres friables. Ne pas utiliser dans des „zones humides permanentes“ (piscines, fontaines, rigoles d'écoulement, larmiers, etc.), car le sable pour joints se dissout lentement en cas d'exposition permanente à l'eau ou d'eau stagnante. Ne l'utiliser qu'en présence d'une superstructure perméable à l'eau (lit de pose et couche de base) ou d'une pente d'eau moins 2 %. Le joint complet doit être exempt de racines et de composants organiques afin d'éviter que les mauvaises herbes présentes dans le sous-sol ne repoussent. Utiliser des moyens/méthodes appropriés à cet effet. Le sable de jointolement doit être incorporé sur au moins ½ de la hauteur de la pierre. Le support doit être sec et la température doit être d'eau moins 5 °C.

TRAITEMENT

Traiter: Verser le sable pour joints sur le pavé sec et le mélanger à l'aide d'une pelle afin d'obtenir un mélange de granulats optimal. Le faire pénétrer dans les joints à l'aide d'un balai. L'incorporation doit toujours se faire en diagonale par rapport au joint afin de garantir un remplissage optimal du joint. Remplir le sable de jointolement jusqu'au bord supérieur du pavé. Pour les nouvelles constructions, nous recommandons de compacter avec une plaque vibrante si le pavage/dallage est adapté aux plaques vibrantes. Le cas échéant, utiliser un tapis de protection. Remplir ensuite à nouveau les joints. Balayer soigneusement la surface du pavé avec un balai à poils fins jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de résidus de sable sur la surface de la pierre. **CONSEIL PROFESSIONNEL:** Sur certaines surfaces poreuses et/ou sombres, il peut être difficile d'éliminer complètement tous les résidus de produit. Pour éliminer tout résidu de la surface de la pierre, il convient d'utiliser un souffleur de feuilles. Si toutefois un léger résidu reste visible sur la surface de la pierre, il disparaîtra au fil du temps sous l'effet des intempéries. Mouiller ensuite les joints à l'aide d'une seringue/d'une douchedette réglée sur une fine pulvérisation. Le joint est humidifié jusqu'à ce qu'il n'absorbe plus d'eau. Répéter cette opération après une à deux heures. **Remarques:** Éviter les ruissellements. Ne pas utiliser d'arrosoir. La surface peut être balayée le lendemain à l'aide d'un gros balai afin d'éliminer les éventuels restes de sable.

ENTRETIEN DES JOINTS

Il faut toujours veiller à ce qu'aucun élément organique (par exemple de la terre) ne se trouve à la surface du joint. Les feuilles ou l'herbe en décomposition doivent être régulièrement retirées de la surface de la pierre et du joint. Il est possible d'utiliser des produits anti-algues et anti-mousses disponibles dans le commerce pour faciliter le nettoyage. Pour prévenir efficacement la poussée de mauvaises herbes et le déplacement des pavés, il est nécessaire de remplir régulièrement les joints jusqu'au bord supérieur du pavage/dallage. Les meilleurs résultats sont obtenus en remplissant complètement le joint. Le sable de jointolement devient plastique lorsqu'il est mouillé, de sorte que les éventuelles fissures de tassement ou les petits dommages peuvent être lissés et éliminés avec un fer à joint.

INDICATIONS GÉNÉRALES APRÈS LA MISE EN ŒUVRE

En période d'humidité, le processus de séchage peut entraîner une décoloration temporaire blanchâtre des bords du pavé. Celles-ci s'altèrent au fil du temps ou peuvent généralement être facilement nettoyées à l'eau. Ne convient pas pour le nettoyage avec un nettoyeur haute pression. La surface peut être sollicitée après 24 à 48 heures. En cas de doute, veuillez réaliser un échantillon de surface avant de procéder au jointolement total. Enlever régulièrement la mousse qui retient l'eau, les feuilles et les mauvaises herbes de la surface du joint. En raison des matières premières, le joint peut être légèrement sablé. Tous les matériaux de remplissage sont des produits naturels pour lesquels des variations naturelles de couleur peuvent apparaître.

Ne doit pas être laissé à la portée des enfants!

Mis en stock: 24 mois

Stockage: Insensible au gel, protéger les emballages du rayonnement solaire direct, ne pas empiler les palettes.

Veuillez consulter la fiche technique et la fiche de données de sécurité!

MASSIEF PREMIUM VOEGZAND



FUGLI® MASSIEF PREMIUM VOEGZAND est un onkruidremmend voegzand op basis van overwegend natuurlijke grondstoffen door zijn pH-waarde en stevige structuur en verhardt na activering met water. FUGLI® MASSIEF PREMIUM VOEGZAND is duurzaam waterdoorlatend en voldoet aan alle eisen van de AgBB-regeling, na toetsing door het eco-Institut in Keulen. Dankzij de ongecompliceerde en snelle toepassing is FUGLI® MASSIEF PREMIUM VOEGZAND ideaal voor smalle voegen (1-4 mm), vooral in elkaar grijpende bestratingen, op terrassen en opritten met autoverkeer. Het bindmiddel zorgt ervoor dat kleine voegscheurtjes zichzelf herstellen door contact met water. FUGLI® MASSIEF PREMIUM VOEGZAND is verkrijgbaar in de kleuren naturel, steengrijs en basalt. Kleur zie omslag.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN VOOR UW PROJECT

De ondergrond moet worden aangelegd overeenkomstig de verwachte verkeersbelasting. De voorschriften en folders voor de aanleg van verharde oppervlakken moeten in acht worden genomen. Latere belastingen mogen geen verzakking van het oppervlak of losse stenen veroorzaken. Niet gebruiken in „permanent natte gebieden“ (zwembaden, fonteinen, afwateringskanalen, drijvranden, enz.), omdat het voegzand onder constante waterbelasting of stilstaand water langzaam oplost. Alleen gebruiken met een waterdoorlatende bovenbouw (bedding en grondlaag) of een afschot van minimaal 2%. De gehele voeg moet vrij zijn van wortels en organisch materiaal om te voorkomen dat onkruid in de ondergrond teruggroei. Gebruik hiervoor geschikte middelen/methoden. Het voegzand moet worden ingewerkt tot ten minste ⅓ van de steenhoogte. De ondergrond moet droog zijn en de temperatuur moet ten minste 5 °C bedragen.

VERWERKING

Verwerking: Giet het voegzand op de droge bestrating en meng met een schop om een optimaal korrelmengsel te verkrijgen. Met een bezem in de voegen werken. Altijd diagonaal op de voeg inwerken voor een optimale vulling van de voeg. Vul het voegzand tot aan de bovenrand van de bestrating. Bij nieuwbouw adviseren wij te verdichten met een triplaat, mits het bestratingsoppervlak geschikt is voor triplaten. Gebruik eventueel een beschermemat. Vul vervolgens de voegen opnieuw. Veeg de bestrating zorgvuldig met een bezem met fijn haar totdat er geen zandresten meer op het steenoppervlak zitten.

PROFESSIONELE TIP: Op sommige poreuze en/of donkere oppervlakken kan het moeilijk zijn om alle productresten volledig te verwijderen. Gebruik een bladblazer om alle resten van het stenen oppervlak te verwijderen. Als er echter een licht residu zichtbaar blijft op het stenen oppervlak, zal dit na verloop van tijd verdwijnen door verweering. Maak vervolgens de voegen nat met een sput/spuit ingesteld op een fijne nevel. De voeg wordt bevochtigd tot hij geen water meer opneemt. Herhaal dit proces na één tot twee uur. **Tips:** Vermijd druppels. Gebruik geen gieter. Het oppervlak kan de volgende dag worden geveegd met een grove bezem om zandresten te verwijderen.

GEZAMENLIJK ONDERHOUD

Zorg er altijd voor dat er zich geen organische bestanddelen (bijv. aarde) op het voegoppervlak bevinden. Rottende bladeren of gras moeten regelmatig van het steenoppervlak en van de voeg worden verwijderd. In de handel verkrijgbare algen- en mosverwijderaars kunnen als reinigingsmiddel worden gebruikt. Om onkruidgroei en verschuiving van het wegdek met succes te voorkomen, moeten de voegen regelmatig worden opgevuld tot aan de bovenkant van het wegdek. De beste resultaten worden bereikt door de voeg volledig te vullen. Het voegzand wordt plastisch als het nat wordt, zodat eventuele zettingsscheuren of kleine beschadigingen kunnen worden gladgestreken en verwijderd met een voegjzer.

ALGEMENE OPMERKINGEN NA VERWERKING

In perioden van vochtigheid kunnen tijdens het droogproces tijdelijk witachtige verkleuringen van de randen van de bestrating optreden. Deze verkeren na verloop van tijd of kunnen meestal gemakkelijk met water worden gereinigd. Niet geschikt voor reiniging met hogedrukreinigers. Het oppervlak is belastbaar na 24-48 uur. Bij twijfel een proefvlak leggen alvorens de gehele voeg aan te brengen. Watervasthouwend mos, bladeren en onkruid regelmatig van het voegoppervlak verwijderen. Door de grondstof kan de voeg licht schuren. Alle vulstoffen zijn natuurproducten en natuurlijke kleurvariaties kunnen voorkomen.

Buiten het bereik van kinderen houden!

Houdbaarheid: 24 maanden

Opslag: Ongevoelig voor vorst, niet in direct zonlicht bewaren.

Beschermen, geen pallets stapelen.

Neem het technische informatieblad en het veiligheidsinformatieblad in acht!

ARENA MACIZA PREMIUM PARA JUNTAS



FUGLI® ARENA MACIZA PREMIUM PARA JUNTAS es una arena para juntas inhibidora de malas hierbas a base de materias primas predominantemente naturales por su valor pH y su estructura firme y endurece tras su activación con agua. FUGLI® ARENA MACIZA PREMIUM PARA JUNTAS es permanentemente permeable al agua y cumple todos los requisitos del esquema AgBB, después de haber sido probada por el eco-Institut de Colonia. Gracias a su sencilla y rápida aplicación, FUGLI® ARENA MACIZA PREMIUM PARA JUNTAS es ideal para juntas estrechas (1–4 mm), especialmente en pavimentos entrelazados, en terrazas y calzadas con tráfico de vehículos. El aglutinante garantiza que las pequeñas grietas de las juntas se reparen por sí solas al contacto con el agua. FUGLI® ARENA MACIZA PREMIUM PARA JUNTAS está disponible en los colores natural, gris piedra y basalto. Color ver cubierta.

NOTAS IMPORTANTES PARA SU PROYECTO

El sustrato debe construirse de acuerdo con la carga de tráfico prevista. Deben observarse las normas y folletos para la construcción de superficies pavimentadas. Las cargas posteriores no deben provocar hundimientos de la superficie ni piedras sueltas. No utilizar en „zonas húmedas permanentes“ (piscinas, fuentes, canales de drenaje, bordes de goteo, etc.), ya que la arena de juntas se disolverá lentamente bajo una carga de agua constante o agua estancada. Utilizar sólo con una superestructura permeable al agua (lecho y capa base) o una pendiente de al menos el 2%. Toda la junta debe estar libre de raíces y materia orgánica para evitar que vuelvan a crecer malas hierbas en el subsuelo. Utilizar medios/métodos adecuados para este fin. La arena de la junta debe trabajarse hasta al menos $\frac{1}{2}$ de la altura de la piedra. El sustrato debe estar seco y la temperatura debe ser de al menos 5 °C.

TRATAMIENTO

Aplicar: Verter la arena de juntas sobre el pavimento seco y mezclar con una pala para obtener una mezcla de grano óptimo. Trabajar en las juntas con una escoba. Trabaje siempre en diagonal a la junta para garantizar un relleno óptimo de la misma. Rellenar la arena de juntas hasta el borde superior del pavimento. En construcciones nuevas, recomendamos compactar con una plancha vibratoria, siempre que la superficie del pavimento/losa sea apta para planchas vibratorias. Si es necesario, utilice una estera protectora. A continuación, vuelva a llenar las juntas. Barrer cuidadosamente la zona pavimentada con una escoba de pelo fino hasta que no queden restos de arena en la superficie de piedra. **CONSEJO PROFESIONAL:** En algunas superficies porosas y/u oscuras, puede resultar difícil eliminar completamente todos los restos de producto. Se debe utilizar un soprador de hojas para eliminar cualquier residuo de la superficie de piedra. Sin embargo, si queda un ligero residuo visible en la superficie de la piedra, éste desaparecerá con el tiempo debido a la intemperie. A continuación, humedezca las juntas con una jeringuilla/pulverizador ajustado a una pulverización fina. Se humedece la junta hasta que deje de absorber agua. Repita este proceso al cabo de una o dos horas. **Consejos:** Evite el goteo. No utilice una regadera. La superficie puede barrerse al día siguiente con una escoba gruesa para eliminar los restos de arena.

MANTENIMIENTO CONJUNTO

Asegúrese siempre de que no haya componentes orgánicos (por ejemplo, tierra) en la superficie de la junta. Las hojas o la hierba podridas deben retirarse regularmente de la superficie de la piedra y de la junta. Como ayuda para la limpieza, se pueden utilizar productos comerciales para la eliminación de algas y musgo. Para evitar el crecimiento de malas hierbas y el desplazamiento del pavimento, es necesario rellenar regularmente las juntas hasta el borde superior de la superficie del pavimento/losa. Los mejores resultados se obtienen rellenando completamente la junta. La arena de las juntas se vuelve plástica cuando se humedece, de modo que las grietas de asentamiento o los pequeños daños que puedan haberse producido pueden alisarse y eliminarse con una plancha para juntas.

NOTAS GENERALES TRAS EL TRATAMIENTO

Durante los períodos de humedad, puede producirse temporalmente una decoloración blanquecina de los bordes del pavimento durante el proceso de secado. Estas decoloraciones desaparecen con el tiempo y, por lo general, pueden limpiarse fácilmente con agua. No es adecuado para la limpieza con limpiadores de alta presión. La superficie es cargable después de 24–48 horas. En caso de duda, coloque una superficie de muestra antes de aplicar toda la junta. Elimine regularmente el musgo, las hojas y las malas hierbas de la superficie de la junta. Debido a la materia prima, la junta puede lijarse ligeramente. Todas las masillas son productos naturales y pueden producirse variaciones naturales de color.

Mantener fuera del alcance de los niños!

Caducidad: 24 meses

Conservación: Insensible a las heladas, proteger los envases de la luz solar directa, no apilar los palés

Tenga en cuenta la ficha técnica y la ficha de datos de seguridad.

SABBIA SOLIDA PER GIUNTI PREMIUM



FUGLI® SABBIA SOLIDA PER GIUNTI PREMIUM es una sabbia per giunzioni inhibitoria delle erbe infestanti a base di materie prime prevalentemente naturali che, grazie al suo valore di pH e alla sua struttura solida, indurisce dopo l'attivazione con acqua. FUGLI® SABBIA SOLIDA PER GIUNTI PREMIUM è permeabile all'acqua in modo permanente e soddisfa tutti i requisiti dello schema AgBB, dopo essere stato testato dall'eco-Institut di Colonia. Grazie alla semplicità e rapidità di applicazione, FUGLI® SABBIA SOLIDA PER GIUNTI PREMIUM è ideale per giunti stretti (1–4 mm), soprattutto nelle pavimentazioni ad incastro, su terrazze e vialetti con traffico automobilistico. Il legante garantisce che le piccole fessure dei giunti si riparino da sole a contatto con l'acqua. FUGLI® SABBIA SOLIDA PER GIUNTI PREMIUM è disponibile nei colori naturale, grigio pietra e basalto. Colore vedi copertina.

NOTE IMPORTANTI PER IL VOSTRO PROGETTO

Il sottobordo deve essere realizzato in base al carico di traffico previsto. Devono essere rispettate le norme e gli opuscoli per la costruzione di superfici pavimentate. I carichi successivi non devono causare cedimenti della superficie o distacchi di pietre. Non utilizzare in „aree bagnate permanenti“ (piscine, fontane, canali di drenaggio, bordi di gocciolamento, ecc.), poiché la sabbia per giunti si dissolve lentamente sotto il costante carico d'acqua o l'acqua stagnante. Utilizzare solo in presenza di una sovrastruktura permeabile all'acqua (strato di allettamento e di base) o di una pendenza di almeno il 2%. L'intero giunto deve essere libero da radici e materia organica per evitare la ricrescita di erbe infestanti nel sottosuolo. A tale scopo, utilizzare mezzi/metodi adeguati. La sabbia del giunto deve essere lavorata per almeno $\frac{1}{2}$ dell'altezza della pietra. Il substrato deve essere asciutto e la temperatura deve essere di almeno 5°C.

TRATAMIENTO

Applicare: Versare la sabbia per giunti sulla pavimentazione asciutta e mescolare con una pala per ottenere una miscela granulometrica ottimale. Lavorare nelle fughe con una scopa. Lavorare sempre in diagonale rispetto al giunto per garantire un riempimento ottimale dello stesso. Riempire la sabbia dei giunti fino al bordo superiore della pavimentazione. Per le nuove costruzioni si consiglia di compattare con una piastra vibrante, a condizione che la superficie della pavimentazione sia adatta alle piastrelle vibranti. Se necessario, utilizzare un tappetino di protezione. Quindi riempire nuovamente i giunti. Spazzare accuratamente l'area pavimentata con una scopa a pelo fine fino a quando non ci saranno più residui di sabbia sulla superficie della pietra. **CONSIGLIO PROFESSIONALE:** Su alcune superfici porose e/o scure, può essere difficile rimuovere completamente tutti i residui di prodotto. Per rimuovere i residui dalla superficie lapidea è opportuno utilizzare un soffiatore per foglie. Tuttavia, se rimane un leggero residuo visibile sulla superficie della pietra, questo scomparirà con il tempo a causa degli agenti atmosferici. Bagnare quindi le fughe con una siringa/spruzzatore a spruzzo fine. Il giunto viene inumidito finché non assorbe più acqua. Ripetere l'operazione dopo una o due ore. **Suggerimenti:** Evitare i rivoli. Non utilizzare un annaffiatoio. Il giorno successivo si può spazzare la superficie con una scopa grossa per rimuovere eventuali residui di sabbia.

MANUTENZIONE DEI GIUNTI

Assicurarsi sempre che non vi siano componenti organici (ad es. terra) sulla superficie del giunto. Foglie o erba marce devono essere rimosse regolarmente dalla superficie della pietra e dal giunto. Come ausili per la pulizia si possono usare i prodotti in commercio per la rimozione di alghe e muschio. Per prevenire la crescita di erbe infestanti e lo spostamento della pavimentazione, è necessario riempire regolarmente i giunti fino al bordo superiore della superficie della pavimentazione. I risultati migliori si ottengono riempiendo completamente il giunto. La sabbia dei giunti diventa plastica quando si bagna, per cui eventuali fessure di assestamento o piccoli danni che si sono verificati possono essere appianati e rimossi con un ferro per giunti.

NOTE GENERALI DOPO LA LAVORAZIONE

Nei periodi di umidità, durante il processo di asciugatura, i bordi della pavimentazione possono presentare temporaneamente delle decolorazioni biancastre. Queste si attenuano con il tempo o possono essere facilmente pulite con acqua. Non è adatto alla pulizia con idropulitrici. La superficie è caricabile dopo 24–48 ore. In caso di dubbio, posare una superficie campione prima di applicare l'intera stuccatura. Rimuovere regolarmente muschio, foglie ed erbacee dalla superficie del giunto. A causa della materia prima, il giunto può leggermente sabbuciarsi. Tutti gli stucchi sono prodotti naturali e possono verificarsi variazioni di colore naturali.

Tenere fuori dalla portata dei bambini!

Durata di conservazione: 24 mesi

Conservazione: Insensibile al gelo, proteggere i contenitori dalla luce solare diretta, non impilare i pallet

Osservare la scheda tecnica e la scheda di sicurezza!